GRANULOMETRIA:	Ret. ASTM #100 = 5% Max.

COMPOSICION QUIMICA (Base seca)			
Componentes	**Mínimo [% p/p]**	**Máximo [% p/p]**	**Norma**
CaO (Total)	88,00%		ASTM C25
CaO (Activo)	80,00%		ASTM C25
MgO		1,50%	ASTM C25
Res. Ins. + SiO_2 (Atacado HCl)		2,00%	ASTM C25
R_2O_3		1,50%	ASTM C25
Pérdida por Calcinación		5,00%	ASTM C25
Humedad (%) a 100 ºC		1,00%	ASTM C25

Presentación:
Bolsa 25 Kg (Aprox.)

ELABORO	APROBO
Natalia Mondaca Jefe de Aseguramiento de la Calidad	Germán Cabanay Gerente de Operaciones
Próxima revisión: Diciembre 2019	