



**ESPECIFICACION DE PRODUCTO
CALIZA TRITURADA (IV)**

Código: E-AA-04
Versión: 02
Fecha: 03-01-19

GRANULOMETRIA:

6 - 19 mm (90%)

COMPOSICION QUIMICA (Base seca)

Componentes	Mínimo [% p/p]	Máximo [% p/p]	Norma
CaO	54,00%		ASTM C25
MgO		1,00%	ASTM C25
SiO ₂ + INS (Atacado HCl)		2,00%	ASTM C25
R ₂ O ₃		1,00%	ASTM C25
P		0,05%	ASTM C25
S		0,05%	ASTM C25
Pérdida por Calcinación	42,00%		ASTM C25

Presentación:

Granel

ELABORO

Natalia Mondaca

Jefe de Aseguramiento de la Calidad

APROBO

Germán Cabanay

Gerente de Operaciones

Próxima revisión: Diciembre 2019