



ESPECIFICACION DE PRODUCTO
CAL CALCICA VIVA MOLIDA
INDUSTRIAL (II)

Código: E-CM-02
Versión: 04
Fecha: 01-03-18

GRANULOMETRIA :

Ret. ASTM #170 = 20% Max.

COMPOSICION QUIMICA (Base seca)

Componentes	Mínimo [% p/p]	Máximo [% p/p]	Norma
CaO _(Total)	90,00%		ASTM C25
CaO _(Activo)	82,00%		ASTM C25
MgO		1,50%	ASTM C25
Res. Ins. + SiO ₂ (Atacado HCl)		2,00%	ASTM C25
R ₂ O ₃		1,50%	ASTM C25
Pérdida por Calcinación		5,00%	ASTM C25

Otras Propiedades	Mínimo	Máximo	Norma
Reactividad en agua (t _{60°C})	5 min	15 min	DIN 1060
Reactividad en agua (T° a los 30 min)	64 °C		DIN 1060

Presentación:

Big Bag 1000 ±100 Kg

Granel

ELABORO

Natalia Mondaca
Jefe de Aseguramiento de la Calidad

APROBO

Germán Cabanay
Gerente de Operaciones

Próxima revisión: Diciembre 2019